

Link do produktu: <https://filart.com.pl/klej-bonikol-t-701-07kg-p-1560.html>

Klej Bonikol T-701, 0.7kg

Cena brutto	25,90 zł
Cena netto	21,06 zł
Czas wysyłki	maks. 48 godzin
Numer katalogowy	n/k/t7

Opis produktu

Mocny klej przeznaczony do klejenia: filcu, tkanin, pianek i wat tapicerskich, materiałów obiciowych, skór naturalnych i syntetycznych, tkanin tapicerskich, mat kokosowych, włókien pomiędzy sobą oraz drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą itp.

Najważniejsze właściwości:

- Natychmiastowy pierwszy chwyt
- Dobra odporność termiczna spoiny
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Dobra elastyczność
- Łatwe nakładanie
- Szerokie zastosowanie

CHARAKTERYSTYKA:

Jednoskładnikowy klej na bazie kauczuków syntetycznych z dodatkiem środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych. Zalecany do aplikacji za pomocą pistoletów natryskowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Klej i materiały sklepane doprowadzić do temperatury min. 15°C. Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone i odpylone.

Klej natryskiwać na obydwie sklepane powierzchnie za pomocą pistoletu natryskowego z kubkiem grawitacyjnym, przy użyciu pompy lub zbiornika ciśnieniowego. Po naniesieniu, elementy złączyć i równomiernie docisnąć. Ciśnienie powietrza w instalacji powinno wynosić 4 ÷ 6 barów.

Dopuszczalne jest nanoszenie kleju za pomocą wałka lub pędzla.

Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 h.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi i materiałów odpornych chemicznie usuwać acetonem lub benzyną. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w warunkach odpowiednich dla substancji łatwopalnych, w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania: 0,7kg

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi. Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny i wysoce łatwopalny –

szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.